

УДК 678.644 + 547.64

**Ю. В. Савельев<sup>1</sup>, Л. П. Робота<sup>1</sup>, А. В. Руденко<sup>2</sup>, Э. З. Коваль<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Інститут хімії високомолекулярних сполук Національної академії наук України, Київ

<sup>2</sup>Інститут урології Академії медичних наук України, Київ

## **Полимерные материалы, стойкие к биокоррозии в условиях замкнутого пространства: пути создания**

Дослідження біостійкості поліуретан(семікарбазид)ів — типових представників поліуретанів, які характеризуються високими експлуатаційними показниками, показали, що ці полімери є потенційними об'єктами для створення полімерних матеріалів підвищеної надійності для використання в екстремальних умовах. Обговорюються основні принципи створення матеріалів, стійких до биокорозії.

Аналіз видового спектра і своїв грибов-деструкторів, виділених з конструкційних елементів ОС «Мир», подвергшихся впливу факторів космічного полета, показав, що замкнута среда обитання длительное время функционирующей орбитальної станції являється экологической нишой для определенных групп микроорганизмов — представителей бактеріальної и грибной флоры. Жизнедеятельность микроорганизмов в этих условиях может привести к появлению медицинских и технических проблем, способных существенным образом влиять на безопасность космонавтов и надежность космической техники.

В умовах Землі проведена предварительна інвентаризація агентов мікодеструкції полімерних матеріалів, каталог яких наслідується свыше 100 видов.

В умовах космоса серед грибів, виділених з поверхностей конструкційних матеріалів ОС «Мир», домінували представители родів *Penicillium* та *Aspergillus*. Частота їх зустрічей у умовах орбітальних станцій схожа з тими даними, що були отримані американськими ученими при мікробіологічному обслідуванні астронавтів, проведених на «Apollo».

Особливістю названих мікроміцетів являється їх здатність до активного розвитку в замкнутих

просторах, що типично для орбітальних станцій. Механізм деструктивного дії грибів відноситься до полімерних матеріалів окончально не установлена, але цей процес може залежати від активності продукції грибами кислих метаболітів та гідролаз. Установлено, що в умовах космічного полета відбуваються зміни не тільки морфологічних та фізіологічних особливостей розвитку грибів, але і має місце підвищення їх біоповреждаючої активності. Помимо цього спори та мицелій способні видаляти специфічні токсини, пагубно впливаючи як на людину, так і на оточуючу середу. Обнаружені на розщерченіх полімерах види грибів віднесені до групи потенційно небезпечної, відзначених на основі «уровня біологічної опасності» (Bio Safety Levels, BSL), викликаніх опортуністичними зараженнями людини, способних також викликати алергію.

Соєднення, обладаючі біологічною активністю, взаємодіють з рецептором своєї визначеній частини, біофором, переважно за рахунок утворення слабких невалентних зв'язків. Серед цих взаємодій важливу роль відіграють вандер-ваальсові сили, водородні зв'язки, сили електростатичного взаємодії. До складу біофорів можуть входити гетероатоми (N, O, S, P), галоїди,

Таблица 1. Характеристика стойкости полиуретанов к биодеструкции

Образец	Свойства исходных образцов		Свойства образцов после испытаний		Показатели биологической активности		
	$\sigma$ , МПа	$\varepsilon$ , %	$\sigma$ , МПа	$\varepsilon$ , %	$K_\sigma$ , %	$K_\varepsilon$ , %	баллы
ПУ-1	12.5	260	12.5	260	100	100	0
ПУ-2	18.4	295	18.3	295	100	100	0
ПУ-3	13.8	365	13.5	361	98	99	0
ПУ-4	10.9	325	10.5	315	96	97	1
ПУ-5	18.3	363	17.4	327	95	90	2
ПУ-6	23.0	375	22.5	371	98	99	0

металлы, гетероциклы, группы  $-C=C-$ , а также ароматические структуры в целом. И если для мономерных соединений вышенназванное является определяющим фактором придания им биологической активности, то для полимеров необходимо учитывать еще топологический фактор. Полимерная матрица, с одной стороны может помочь содействовать доступности биофоров, а с другой — блокировать их.

Исследования грибостойкости полимеров проводили с использованием индикаторных видов плесневых грибов: *Aspergillus oryzae* (Ahlburg) Cohn, *Aspergillus niger* van Tieghem, *Aspergillus terreus* Thom, *Chaetomium varioti* Bainier, *Penicillium funiculosum* Thom, *Penicillium chrysogenum* Thom, *Penicillium cyclopium* Westling, *Trichoderma viride* Pers. ex Fr.

Сохранение деформационно-прочных показателей ( $\sigma$  — прочность на разрыв,  $\varepsilon$  — относительное удлинение) после испытаний на грибостойкость оценивали с помощью коэффициентов  $K_\sigma$  и  $K_\varepsilon$ :

$$K_\sigma = K_{\sigma\text{эксп}} / K_{\sigma\text{исх}} \cdot 100 \%,$$

$$K_\varepsilon = K_{\varepsilon\text{эксп}} / K_{\varepsilon\text{исх}} \cdot 100 \%,$$

где индексы «эксп» и «исх» соответствовали показателям полимеров после и до испытаний на грибостойкость.

Исследования биостойкости полиуретан(семикарбазид)ов (таблица, рис. 1) — как типичных представителей полиуретанов (ПУ), имеющих в своем составе гетероатомы (N, O, S) и ароматические структуры, а также характеризующихся высокими эксплуатационными свойствами, показали, что эти полимеры являются потенциальными объектами для создания полимерных материалов повышенной надежности в экстремальных условиях. Исследованные полимеры сохраняют физико-механические свойства после биологических испытаний — коэффициенты  $K_\sigma$  и  $K_\varepsilon$  равны примерно 100 %. При этом полимеры обладают фунгицидными (0-1 балл) или фунгистатическими свойствами (2 балла).

Поскольку структура макроцепи исследованных




Рис. 1. Стойкость полимеров к биокоррозии

полимеров отличается лишь наличием или отсутствием гетероциклических соединений, а все остальные элементы и группы, могущие входить в состав биофоров, есть во всех ПУ, то можно сделать вывод, что биологическая активность синтезированных ПУ зависит от особенностей структуры полимеров и определяется в основном включением в макроцепь фрагментов, способных к образованию водородных связей и электростатическому взаимодействию с биологическими объектами.

Исходя из этого, нами были сформулированы основные принципы создания подобных материалов.

— Конструирование макромолекулы, их биофоров за счет введения в структуру полимерной цепи элементов и фрагментов, кооперативное действие которых придает биологическую активность (рис. 2, а, б).

— Структурная модификация полиуретанов позволяет регулировать их надмолекулярную организацию, что является инструментом варьирования и места локализации биофора и его доступности.




Рис. 2. Пути структурно-химической модификации полиуретанов

— Целенаправленный выбор модификаторов (рис. 2, в) и регулирование химической структуры макромолекулы (рис. 2, а, б).

— Использование полиуретанов, фрагменты макроцепи которых способны к комплексообразованию с модифицирующими добавками, что приводит к жесткому фиксированию последних в полимерной матрице и затрудняет дифузию этих соединений на поверхность полимеров с последующим их удалением (рис. 2, в).

— Использование в качестве модифицирующих добавок биологически активных соединений природного происхождения, не способных к жесткому их фиксированию в полимерной матрице. Такие полимеры будут характеризоваться не только контактным действие, как первые, но также могут дозированно выделять в окружающую среду активные соединения.

Использование изложенных методологических подходов позволило нам разработать три группы

полимерных материалов, стойких к действию биокоррозии:

— полимеры, содержащие активные неорганические фунгицидные добавки;

— полимеры, содержащие активные фунгицидные добавки органической природы;

— полимеры, содержащие металлорганические фрагменты в основной цепи.

---

#### POLYMER MATERIALS STABLE TO BIOCORROSION IN CONFINEMENT SPACE: WAYS OF CREATION

Yu. V. Saveliev, L. P. Robota, A. V. Rudenko, E. Z. Koval

Investigations of biostability of polyurethane (semicarbazids)s, which are typical representatives of polyurethanes and are characterized by high running ability, showed that the polymers are potential objects for creation of polymer materials with high reliability, which allows its usage in extreme conditions. The main principles of producing of materials of this sort are discussed.